

English

Espanol

Expedition / Navigator

Supplement to released repair procedure, to be used when service glass has pre-existing long life primer applied to the bonding surface.

Special Tool(s) / General Equipment

PPE (Personal Protective Equipment): Safety Glasses and Cut resistant safety gloves
Utility Knife or Razor Blade
Lint-free wipes

Materials

Sika Tack MACH 60 / Sika Tech Mach 30 / Sika Tack ASAP+ Urethane Adhesive
Sika Primer-207
Acetone
Isopropyl Alcohol

NOTE: This step only applies when installing a new fixed glass windshield with existing long-life primer on the bonding surface. Removal of long-life primer is required.

- Using a utility knife or razor blade scraper with a new blade at roughly a 30-degree angle, completely remove the primer from the windshield.



- To ensure best results, use one razor blade per side and scrape in a single direction. More than one pass may be required to remove all the primer from the surface of the glass. NOTICE: Do not scrape the razor blade back and forth.

- Once all the primer is removed, clean the bonding surface using a new lint-free wiping tissue moistened with acetone for each edge of the windshield. Wipe in a single direction using constant pressure to remove any contaminants. Repeat this step three times (3X).
- Clean the bonding surface using a new lint-free wiping tissue moistened with Isopropyl alcohol for each edge of the windshield. Wipe in a single direction using constant pressure to remove any contaminants. Repeat this step three times (3X). Allow 10 minutes of flash off time before proceeding to service primer application.

Suplemento de Expedition / Navigator al procedimiento de reparación publicado

Para utilizarse cuando el vidrio de servicio tenga imprimación de larga duración previamente aplicada en la superficie de adhesión.

Herramientas especiales / Equipo general

EPP (Equipo de Protección Personal): Gafas de seguridad, Guantes de seguridad resistentes a cortes

Cuchilla utilitaria o raspador con hoja de afeitar

Toallas o paños sin pelusa

Materiales

Adhesivo de uretano Sika Tack MACH 60 / Sika Tech Mach 30 / Sika Tack ASAP+

Imprimación Sika Primer-207

Acetona

Alcohol isopropílico

NOTA: Este paso solo aplica al instalar un parabrisas fijo nuevo con imprimación de larga duración existente en la superficie de adhesión. Es necesario retirar la imprimación de larga duración.

- Utilizando una cuchilla utilitaria o un raspador con una hoja nueva, colocada aproximadamente a un ángulo de 30 grados, retire completamente la imprimación del parabrisas.



- Para garantizar los mejores resultados, utilice una hoja de afeitar por cada lado y raspe en una sola dirección. Puede ser necesario realizar más de una pasada para eliminar toda la imprimación de la superficie del vidrio.

AVISO: No mueva la hoja de afeitar hacia adelante y hacia atrás durante el raspado.

- Una vez retirada toda la imprimación, limpie la superficie de adhesión utilizando un paño nuevo sin pelusa humedecido con acetona para cada borde del parabrisas. Limpie en una sola dirección ejerciendo una presión constante para eliminar cualquier contaminante. Repita este paso tres (3) veces.
- Limpie la superficie de adhesión utilizando un paño nuevo sin pelusa humedecido con alcohol isopropílico para cada borde del parabrisas. Limpie en una sola dirección ejerciendo una presión constante para eliminar cualquier contaminante. Repita este paso tres (3) veces.
- Deje transcurrir **10 minutos de evaporación** antes de proceder con la aplicación de la imprimación de servicio.